

TREIBACHER INDUSTRIE AG

Auer von Welsbach Straße 1
A9330 Althofen, Austria
Telefon +43 (0) 4262 505 0
Telefax +43 (0) 4262 2005
treibacher@treibacher.com
www.treibacher.com



AUERPOL® FG 50 Fine Grade

特性

黄白色粉末

用途

- ・ 鏡
- ・ 平面ガラス、ペペリング
- ・ 装飾ガラス、ガラス製品
- ・ クリーニング
- ・ CRT、LCD、PDP
- ・ 光学レンズ

化学分析

CeO ₂ /TREO	> 99 %
Loss on ignition(2h/1000°C)	typ. < 1 %
pH-value suspension	typ. 5 – 7

物理的パラメーター

PSD d50(Sedigraf 5100)	0.6 – 2.0 μm
PSD d90(Sedigraf 5100)	< 10 μm
Sieve residue 32 μm	< 0.01%

梱包について

- ・ 25kgプラスチック容器またはスチールドラム
- ・ その他、お客様のご要望に応じた梱包もしております。

テクノライズ株式会社

〒224-0041

神奈川県横浜市都筑区仲町台1-2-20

フロンティアビル5F

Tel:(045)949-5008 Fax:(045)949-6008

E-mail: info@technorise.ne.jp