

TREIBACHER INDUSTRIE AG

Auer von Weisbach Straße 1
A-0330 Althofen, Austria
Telefon +43 (0) 4202 505 0
Telefax +43 (0) 4202 505 2005
treibacher@treibacher.com
www.treibacher.com

 **TREIBACHER
INDUSTRIE AG**
Innovation is our tradition.

AUERPOL FG50

特性

黄白色粉末

用途

- ・ 鏡
- ・ 平面ガラス、ベベリング
- ・ 装飾ガラス、ガラス製品
- ・ クリーニング



化学分析

CeO ₂ /TREO	≥99.0 %
Loss on ignition(2h/1000°C)	≤1.0%
pH-value	3.0－7.5

物理的パラメーター

PSD d50 (Laserdiffraction)	2.0－ 9.0um
----------------------------	------------

酸化セリウムパウダー日本総代理店

テクノライズ株式会社

〒224-0041

神奈川県横浜市都筑区仲町台 1-2-20

フロンティアビル 5F

Tel:(045)949-5008 Fax:(045)949-6008

E-mail: info@technorise.ne.jp