



AUERPOL FG75

特性

白色粉末

用途

- ・クリスタルglas
- ・鏡
- ・平面glas、ベベリング
- ・装飾glas、glas製品
- ・CRT 　・LCD



化学分析

TREO	≥94.0%
CeO ₂ /TREO	≥62.0%

物理的パラメーター

PSD d50 (Laserdiffraction)	≤3.0um
PSD d90 (Laserdiffraction)	≤10.0um
Surface area(BET)	1.5 – 5.0 m ² /g

※製品には、6%以下のフッ化物が含まれる事があります

酸化セリウムパウダー日本総代理店

テクノライズ株式会社
〒224-0041
神奈川県横浜市都筑区仲町台 1-2-20
フロンティアビル 5F
Tel:(045)949-5008 Fax:(045)949-6008
E-mail: info@technorise.ne.jp