

TREIBACHER INDUSTRIE AG

Auer von Weisbach Straße 1
A0330 Althofen, Austria
Telefon +43 (0) 4202 505 0
Telefax +43 (0) 4202 505 2005
treibacher@treibacher.com
www.treibacher.com

 **TREIBACHER
INDUSTRIE AG**
Innovation is our tradition.

AUERPOL PW70

特性

茶色粉末

用途

- ・ドライ加工（研削砥石）
- ・ウエット加工
- ・眼科用レンズ
- ・クリスタルガラス
- ・鏡 ・平面ガラス ・ペベリング
- ・装飾ガラス ・ガラス製品・CRT



化学分析

TREO	≥97%
CeO ₂ /TREO	68.0－75.0%

物理的パラメーター

PSD d20(Laserdiffraction)	≥0.1um
PSD d50(Laserdiffraction)	0.4－1.8um
PSD d90(Laserdiffraction)	≤5.0um
Sieve residue 32 μ m	< 0.01 %

※製品には、4%以下のフッ化物が含まれる事があります

酸化セリウムパウダー日本総代理店

テクノライズ株式会社

〒224-0041

神奈川県横浜市都筑区仲町台 1-2-20

フロンティアビル 5F

Tel:(045)949-5008 Fax:(045)949-6008

E-mail: info@technorise.ne.jp