

TREIBACHER INDUSTRIE AG

Auer von Weisbach Straße 1
A-0330 Althofen, Austria
Telefon +43 (0) 4202 505 0
Telefax +43 (0) 4202 505 2005
treibacher@treibacher.com
www.treibacher.com



AUERPOL PW90

特性

茶色粉末

用途

- ・ 研削砥石
- ・ 特定の研磨加工



化学分析

TREO	≥99%
CeO ₂ /TREO	85.0—90.0%
Loss on ignition(2h/1000°C)	≤0.5%

物理的パラメーター

PSD d50(Laserdiffraction)	20.0—28.0um
Surface area(BET)	1.5—3.5 m ² /g

酸化セリウムパウダー日本総代理店

テクノライズ株式会社

〒224-0041

神奈川県横浜市都筑区仲町台 1-2-20

フロンティアビル 5F

Tel:(045)949-5008 Fax:(045)949-6008

E-mail: info@technorise.ne.jp