

TREIBACHER INDUSTRIE AG

Auer von Weisbach Straße 1  
A0330 Althofen, Austria  
Telefon +43 (0) 4202 505 0  
Telefax +43 (0) 4202 505 2005  
treibacher@treibacher.com  
www.treibacher.com

 **TREIBACHER  
INDUSTRIE AG**  
*Innovation is our tradition.*

## AUERPOL FG50

### 特性

黄白色粉末

### 用途

- ・鏡
- ・平面ガラス、ベベリング
- ・装飾ガラス、ガラス製品
- ・クリーニング



### 化学分析

CeO <sub>2</sub> /TREO	≥99.0 %
Loss on ignition(2h/1000°C)	≤1.0%
pH-value	3.0-7.5

### 物理的パラメーター

PSD d50 (Laserdiffraction)	2.0- 9.0um
----------------------------	------------

酸化セリウムパウダー日本総代理店

テクノライズ株式会社

〒224-0041

神奈川県横浜市都筑区仲町台 1-2-20

フロンティアビル 5F

Tel:(045)949-5008 Fax:(045)949-6008

E-mail: info@technorise.ne.jp