

TREIBACHER INDUSTRIE AG

Auer von Weisbach Straße 1
A0330 Althofen, Austria
Telefon +43 (0) 4202 505 0
Telefax +43 (0) 4202 505 2005
treibacher@treibacher.com
www.treibacher.com

 **TREIBACHER
INDUSTRIE AG**
Innovation is our tradition.

AUERPOL FG50 Fine Grade

特性

黄白色粉末

用途

- ・鏡 ・平面ガラス ・ベベリング
- ・装飾ガラス ・ガラス製品
- ・クリーニング
- ・CRT ・LCD ・PDP



化学分析

TERO	≥99%
CeO ₂ /TREO	≥99.0%
Loss on ignition(2h/1000°C)	≤1.0%

物理的パラメーター

PSD d50(Laserdiffraction)	0.6–2.0um
PSD d90(Laserdiffraction)	≤10.0um
Sieve residue 32 μ	< 0.01 %

酸化セリウムパウダー日本総代理店

テクノライズ株式会社

〒224-0041

神奈川県横浜市都筑区仲町台 1-2-20

フロンティアビル 5F

Tel:(045)949-5008 Fax:(045)949-6008

E-mail: info@technorise.ne.jp