

TREIBACHER INDUSTRIE AG

Auer von Weisbach Straße 1
A0330 Althofen, Austria
Telefon +43 (0) 4202 505 0
Telefax +43 (0) 4202 505 2005
treibacher@treibacher.com
www.treibacher.com

 TREIBACHER
INDUSTRIE AG
Innovation is our tradition.

AUERPOL FG75

特性

白色粉末

用途

- ・クリスタルガラス
- ・鏡
- ・平面ガラス、ペベリング
- ・装飾ガラス、ガラス製品
- ・CRT ・LCD



化学分析

TREO	≥94.0%
CeO ₂ /TREO	≥62.0%

物理的パラメーター

PSD d50 (Laserdiffraction)	≤3.0um
PSD d90 (Laserdiffraction)	≤10.0um
Surface area(BET)	1.5-5.0 m ² /g

※製品には、6%以下のフッ化物が含まれる事があります

酸化セリウムパウダー日本総代理店

テクノライズ株式会社

〒224-0041

神奈川県横浜市都筑区仲町台 1-2-20

フロンティアビル 5F

Tel:(045)949-5008 Fax:(045)949-6008

E-mail: info@technorise.ne.jp