

TREIBACHER INDUSTRIE AG

Auer von Weisbach Straße 1
A0330 Althofen, Austria
Telefon +43 (0) 4202 505 0
Telefax +43 (0) 4202 505 2005
treibacher@treibacher.com
www.treibacher.com

 **TREIBACHER
INDUSTRIE AG**
Innovation is our tradition.

AUERPOL PW40

特性

茶色粉末

用途

- ・ドライ加工 (研削砥石)
- ・ウエット加工
- ・眼科レンズ
- ・クリスタルガラス
- ・鏡 ・平面ガラス ・ベベリング
- ・装飾ガラス ・ガラス製品 ・ディスク
- ・フォトマスク
- ・CRT ・LCD ・PDP



化学分析

TERO	≥95%
CeO ₂ /TREO	65.0-70.0%

物理的パラメーター

PSD d50(Laserdiffraction)	0.5-1.4um
PSD d90(Laserdiffraction)	≤5.3um
Sieve residue 32 μ	< 0.01 %
Surface area(BET)	1.5-5.0 m ² /g

※製品には、4%以下のフッ化物が含まれる事があります

酸化セリウムパウダー日本総代理店

テクノライズ株式会社

〒224-0041

神奈川県横浜市都筑区仲町台 1-2-20

フロンティアビル 5F

Tel:(045)949-5008 Fax:(045)949-6008

E-mail: info@technorise.ne.jp