

TREIBACHER INDUSTRIE AG

Auer von Weisbach Straße 1  
A0330 Althofen, Austria  
Telefon +43 (0) 4202 505 0  
Telefax +43 (0) 4202 505 2005  
treibacher@treibacher.com  
www.treibacher.com

 TREIBACHER  
INDUSTRIE AG  
*Innovation is our tradition.*

## AUERPOL PW90

### 特性

茶色粉末

### 用途

- ・ 研削砥石
- ・ 特定の研磨加工



### 化学分析

TREO	≥99%
CeO <sub>2</sub> /TREO	85.0–90.0%
Loss on ignition(2h/1000°C)	≤0.5%

### 物理的パラメーター

PSD d50(Laserdiffraction)	20.0–28.0um
Surface area(BET)	1.5–3.5 m <sup>2</sup> /g

酸化セリウムパウダー日本総代理店

テクノライズ株式会社

〒224-0041

神奈川県横浜市都筑区仲町台 1-2-20

フロンティアビル 5F

Tel:(045)949-5008 Fax:(045)949-6008

E-mail: info@technorise.ne.jp