

TREIBACHER INDUSTRIE AG

Auer von Welsbach Straße 1
A-0330 Althofen, Austria
Telefon +43 (0) 4202 505 0
Telefax +43 (0) 4202 505 2005
treibacher@treibacher.com
www.treibacher.com

 **TREIBACHER
INDUSTRIE AG**
Innovation is our tradition.

AUERPOL PZ250

特性

白色粉末

用途

- ・光学用レンズ（産業光学）
- ・電気・高精度光学産業用のレンズ
- ・クリスタル
- ・石英
- ・ディスク
- ・フォトマスク



化学分析

TREO	≥99%
CeO ₂ /TREO	≥99.9%
Loss on ignition(2h/1000°C)	≤0.3%

物理的パラメーター

PSD d20(Laserdiffraction)	≤0.7um
PSD d50(Laserdiffraction)	0.4–1.3um
PSD d90(Laserdiffraction)	≤5.0um
Sieve residue 32μ	< 0.01 %
Surface area(BET)	1.5–3.5 m ² /g

酸化セリウムパウダー日本総代理店

テクノライズ株式会社

〒224-0041

神奈川県横浜市都筑区仲町台 1-2-20

フロンティアビル 5F

Tel:(045)949-5008 Fax:(045)949-6008

E-mail: info@technorise.ne.jp