

TREIBACHER INDUSTRIE AG

Auer von Weisbach Straße 1  
A0330 Althofen, Austria  
Telefon +43 (0) 4202 505 0  
Telefax +43 (0) 4202 505 2005  
treibacher@treibacher.com  
www.treibacher.com

 **TREIBACHER  
INDUSTRIE AG**  
*Innovation is our tradition.*

## AUERPOL W80

### 特性

白色粉末

### 用途

- ・ドライ加工 (研削砥石)
- ・ウエット加工 ・眼科レンズ
- ・クリスタルガラス ・鏡
- ・平面ガラス ・ベベリング
- ・装飾ガラス ・ガラス製品
- ・ディスク ・フォトマスク
- ・CRT ・LCD ・PDP



### 化学分析

TERO	≥95%
CeO <sub>2</sub> /TREO	≥62.0%

### 物理的パラメーター

PSD d50(Laserdiffraction)	0.6–1.3um
PSD d90(Laserdiffraction)	≤5.0um
Sieve residue 32 μ	< 0.01 %
Surface area(BET)	2.0–5.5 m <sup>2</sup> /g

※製品には、4%以下のフッ化物が含まれる事があります

酸化セリウムパウダー日本総代理店

テクノライズ株式会社

〒224-0041

神奈川県横浜市都筑区仲町台 1-2-20

フロンティアビル 5F

Tel:(045)949-5008 Fax:(045)949-6008

E-mail: info@technorise.ne.jp